

ADESIVO 102 BLANK

Il prodotto

Adesivo a contatto bicomponente a base di policloroprene e resine in soluzione, con tempo aperto medio, dotato di rapidissima presa iniziale destinato, nell'industria calzaturiera, per l'incollaggio di suole in gomma (TR, SBR o naturale) o in cuoio a tomaie in pelle o tessuto.

Dove si impiega

Sviluppa una eccellente presa sui più comuni materiali come: Pelle, Cuoio e rigenerati, Tessuti naturali e sintetici, Materiali porosi in genere, Gomma (TR, SBR o naturale).

Come si impiega

Eseguire una accurata cardatura soprattutto nel caso di pellami lucidi e tessuti sintetici poco assorbenti.

Nel caso in cui i materiali siano pellami molto assorbenti o particolarmente ingrassati è consigliabile far precedere l'applicazione di **Adesivo 102 Blank** da una prima mano di preparatore, lasciando asciugare quest'ultimo per circa 30 minuti.

Le suole in gomma vulcanizzata devono essere di recente cardatura per evitare problemi dovuti all'ossidazione superficiale.

Applicare uno strato uniforme di **Adesivo 102 Blank**, addizionato con un 4 -5% di reticolante **Kleberdur**, su entrambe le superfici da incollare, opportunamente ripulite da eventuali tracce di grassi e polvere, lasciando asciugare perfettamente il solvente: questa operazione richiede un tempo variabile da 15' a 20', secondo la temperatura. In ogni caso accoppiare le parti entro 30 minuti dalla spalmatura e pressare uniformemente.

Il prodotto secco si presenta inodore, flessibile e resistente all'invecchiamento.

Gli incollaggi eseguiti con **Adesivo 102 Blank** dimostrano una eccellente presa iniziale con una forte resistenza alla trazione subito dopo aver accoppiato le parti.

Nel caso si desideri verificare la forza di adesione con prove di trazione, si tenga conto che la presa definitiva si sviluppa dopo almeno 48 ore.

Confezioni

Latte metalliche da 15 kg netti, da 4 kg netti, barattoli da 0,85 kg

Avvertenze

Attenzione!! Altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione siano correttamente collegati a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Stoccaggio e garanzia

Adesivo 102 Blank deve essere conservato a temperature comprese fra 5°C e 35°C nei suoi contenitori originali ben chiusi, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore. La stabilità garantita in queste condizioni è di 12 mesi. Temperature di stoccaggio particolarmente basse (soprattutto nel periodo invernale) comportano un notevole addensamento reversibile del prodotto e, di conseguenza, una più difficile distribuzione. Mescolare bene prima dell'uso.

Caratteristiche Fisiche e Tecniche

Tipi di Test	Metodo	Limiti di Accettazione/U.M.	
Aspetto	Visivo	Fluido paglierino	(*)
Viscosità	LG3000	2700 - 3300 mPa.s	
Residuo secco	LG2000	19,5 – 22,5 %	

(*) Valori solamente indicativi

The data contained in this publication, and any technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve customers from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. The application, use and processing of our products, even if made on the basis of our technical advice, are beyond our control and, therefore, entirely under the responsibility of the user. It is the responsibility of the user of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

I dati contenuti in questa pubblicazione, e qualsiasi consiglio tecnico - sia esso verbale, scritto o in seguito a prove - sono basati sulla nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa dei molti fattori che hanno un effetto nei processi applicativi dei nostri prodotti, questi dati non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare la loro validità e di testare l'adeguatezza dei prodotti per gli specifici impieghi, né costituiscono garanzia di specifiche proprietà o specifici risultati. L'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, anche se fatti seguendo i nostri consigli tecnici, sono condotti al di fuori del nostro controllo e pertanto sono sotto la completa responsabilità dell'utilizzatore. E' responsabilità dell'utilizzatore dei nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati i diritti di terzi e che siano osservati i regolamenti e le leggi in vigore.